



FUTANLUX EPOXY FILLER

Technical Service Data Sheets

Deskripsi Produk

FUTANLUX EPOXY FILLER adalah cat dasar 2-komponen berbasis epoxy amine adduct yang diformulasikan khusus untuk menghasilkan permukaan yang halus dan mudah diamplas. Keunggulan dari produk ini adalah memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, minyak dan pelarut, memiliki daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. FUTANLUX EPOXY FILLER biasanya digunakan untuk auto refinishing motor, besi, baja dan pengecatan baru untuk produk otomotif.

Spesifikasi

Jenis Cat	: Epoxy amine adduct
Tampilan	: Semi-gloss
Warna	: Abu-abu, putih, hitam, kuning, biru, orange, dan hijau.
Specific Gravity(25°C)	: 1.50 - 1.56 Kg/L.
Volume Solid	: 31% ± 2%.
Daya Sebar Teoritis	: 4.0 - 7.0 m ² /liter/lapis (untuk ketebalan lapisan kering 50 μ).

Cara Pemakaian

Persiapan Permukaan	: Pastikan permukaan yang akan dicat bersih dari serpihan, kotoran, debu, minyak, oli, karat, bahan kimia, dan kontaminan lainnya sebelum pengecatan. Gunakan Power Tool Cleaning(SSPC - SP3, SIS ST3). Untuk pengecatan ulang, bersihkan lapisan cat yang mengerupas dan bila perlu gunakan amplas untuk meningkatkan daya lekat lapisan. Aplikasikan produk ini segera setelah proses pembersihan.
Pelarut	: THINNER Semut
Pengenceran	: 30 - 40% (air spray).
Metode Aplikasi	: Air spray.
Perbandingan Campuran	: Base : Hardener = 4 : 1 berdasarkan volume.
Ketebalan Lapisan Kering Yang Dianjurkan	: 50 μ.
Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan	: 1 lapis.

Aplikasi

Waktu kering akan terhambat pada temperatur udara yang rendah. Jangan aplikasikan cat pada kelenjapan udara > 85% dan atau temperatur udara < 7°C. Semua peralatan sebaiknya langsung segera dibersihkan dengan pelarutnya setelah selesai digunakan. Pengenceran produk akan menghasilkan lapisan film yang terbaik dan akan memiliki daya tahan yang sesuai dengan yang tertera jika menggunakan thinner yang disarankan atau diproduksi oleh PT Nipsea Paint and Chemicals dengan jumlah yang sesuai. Gunakan perbandingan campuran yang sesuai. Perhatikan umur campuran, oleh karena itu buatlah campuran sesuai kebutuhan.

Waktu Kering (pada suhu 30°C)

Umur Campuran	: 4 jam setelah pencampuran.
Kering Sentuh	: 2 jam.
Kering Keras	: 6 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya	: 16 jam.
Curing Time	: 6 - 7 hari.



Catatan

Angka di atas adalah standar untuk referensi. Hasil yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung darikondisi pengecatan (kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban, keahlian operator pengecatan, permukaan yang akan dicat dan lain sebagainya). Daya tahan produk hanya dapat digaransi jika menggunakan cat dasar darthinner dengan cara aplikasi yang benar, yang sesuai dengan yang tertera di atas. Aplikasi pada temperatur yang rendah akan memperlama waktu kering.

Informasi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja

1. Produk ini mengandung solvent yang mudah menguap dan mudah terbakar. Gunakan ventilasi yang cukup untuk menghindari bahaya kebakaran.
2. Jika terjadi kebakaran gunakan pemadam busa/foam, bubuk kering, AAF, atau CO₂. Jangan gunakan air.
3. Jangan simpan produk pada tempat yang bertemperatur > 40°C. Pastikan kemasan selalu tertutup rapat.
4. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, makanan dan minuman.
5. Jangan hirup uap/debus spray. Lakukan pengecatan pada ruangan yang berventilasi, jika aplikasi dilakukan pada ruangan tertutup, gunakan alat sirkulasi udara. Untuk ruangan yang tertutup, harus menggunakan masker.
 - a. Terhirup : Pindahkan korban ke udara terbuka.
 - b. Tertelan : Segera ke dokter/rumah sakit.
6. Cegah kontak langsung dengan kulit dan mata. Ketika melakukan pengecatan, gunakan perlengkapan yang sesuai seperti: overall, kaca mata, masker dan sarung tangan.
 - a. Terkena Mata : Bilas segera dengan air sebanyak mungkin selama ± 15 menit.
 - b. Terkena Kulit : Bersihkan dengan air dan sabun, bersihkan juga noda pada pakaian.
7. Jangan buang kemasan kosong dan sisa cat ke tempat sampah atau saluran air. Buanglah ke tempat pengolahan limbah.