



JEFA PREMIUM WALL PUTTY

TECHNICAL DATA SHEET

DESKRIPSI PRODUK

JEFA PREMIUM WALL PUTTY adalah plamir yang diformulasikan khusus untuk dinding eksterior sehingga tahan terhadap cuaca ekstrim lebih dari 10 tahun. Dengan teknologi PU BASED, plamir ini menutup dengan sempurna pori-pori, retakan dinding dan sambungan. WEATHERBOND WALL FILLER menghasilkan permukaan dinding yang lebih halus, sehingga lebih mudah diampelas dan anti-leleh.

REKOMENDASI PENGGUNAAN

JEFA PREMIUM WALL PUTTY cocok sebagai plamir dan melindungi permukaan dinding yang terbuat dari semen, plester, batu bata dan dinding fiber.

SPEKIFIKASI

Tipe	: <i>Polyurethane</i>
Warna	: Putih.
Tampilan	: <i>Matt.</i>
Berat Jenis (SG)	: 1.57 ± 1.67 Kg/L (putih).
Non Volatile	: 76% b/b.
Daya Sebar Teoritis	: Tergantung pada kondisi aplikasi dan substratnya.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat	Persiapan Permukaan	
	Minimum	Rekomendasi
Permukaan sudah dicat	Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya.	Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya.



KONDISI SELAMA PENGECATAN

Hindari pengecatan jika kadar alkali pada >pH9 dan kadar kelembaban >16% dengan protimeter atau >6 dengan elcometer.

PANDUAN APLIKASI

Range Aplikasi : 100 µm (DFT).

No. Amplas : 150 – 360.

Pembersih : Air.

DETAIL APLIKASI

Spatula dan Trowel : Tanpa pengenceran.

Drying Time : Suhu Permukaan **25 °C** **30 °C** **40 °C**

Kering Sentuh 40 menit 30 menit 25 menit

Kering Keras 4.5 jam 3 jam 1.5 jam

Interval Pengecatan 3 jam 3 jam 3 jam

Selanjutnya

Catatan:

Jika waktu pelapisan “diperpanjang”, konsultasikan dengan Futanlux Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antar lapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman saja. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembapan udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dll. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.



REKOMENDASI SISTEM PENGECATAN

Sistem pengecatan berikut ini direkomendasikan untuk **JEFA PREMIUM WALL PUTTY**:

Wall Sealer :

- JEFA PREMIUM WALL PUTTY

Cat Dasar :

- Proalkali Wall Sealer

Cat Akhir :

- Zinctium Proshield
- Zinctium Proplus

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi Futanlux Paint untuk rekomendasi professional.

KEMASAN

<u>Unit</u>	<u>Base</u>	
	Berat	Ukuran Wadah
1 KG	1 KG	1 KG
4 KG	4 KG	4 KG

PENYIMPANAN

Umur Simpan: Base : 36 bulan (25 °C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.



**INFORMASI
KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN
LINGKUNGAN KERJA**

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Futanlux Paint untuk saran lebih lanjut



DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Futanlux Paint. Pengguna dapat berkonsultasi dengan Futanlux Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna. Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Futanlux Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Futanlux Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Futanlux Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Futanlux Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Futanlux Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Futanlux Paint berha mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Futanlux Paint versi terbaru dari lembar data ini. Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.