



JORDEX PU88

TECHNICAL DATA SHEET

DESKRIPSI PRODUK

Jordex PU88 adalah cat pelapis anti bocor inovatif berbahan dasar latex modified acrylic polyurethane. Diformulasikan dengan Teknologi PU BASED yang memberikan ketahanan sangat baik, sangat elastis, dan kuat sehingga menghasilkan lapisan dengan waterbonding resistance yang sangat baik serta tahan retak. Memberikan perlindungan maksimal terhadap kebocoran dan ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca ekstrim, baik struktur horizontal ataupun

REKOMENDASI PENGGUNAAN

JORDEX PU88 Sangat cocok untuk diaplikasikan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran maupun tergenang air dalam waktu lama, seperti dinding, talang atau sambungan, berbagai jenis atap atau genteng, dak beton, *flat roof*, maupun kolam ikan, dan lain-lain.

SPESIFIKASI

Tipe Cat	: Modified Acrylic Polyurethane.
Warna	: Putih dan berbagai warna lainnya.
Tampilan	: Low Sheen.
Berat Jenis (SG)	: 1.20 - 1.25 Kg/L (putih).
Non-Volatile	: 57%.
Daya Sebar Teoritis	: 6 - 7m ² /Kg/lapis (90μ).
	10 - 12m ² /Kg/lapis (40μ).

PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat	Persiapan Permukaan	
	Minimum	Rekomendasi
Permukaan sudah dicat.	Bersihkan segala kontaminasi yang bisa mengganggu daya rekat intercoat. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.	Bersihkan segala kontaminasi yang bisa mengganggu daya rekat intercoat. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.

CARA PENGGUNAAN

Cara Penggunaan	
Sebagai Cat Pelapis Anti-Bocor/Cat Akhir	Sebagai Penutup Retak atau Sambungan 2-3mm
<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasikan 1 (satu) lapis Jordex PU88 dengan pengenceran 10% air bersih sebagai cat dasar. Gunakan Alkali Wall Sealer White pada pengecatan ulang untuk hasil yang lebih baik.2. Aplikasikan Jordex PU88 sebanyak 2 (dua) lapis tanpa pengenceran pada permukaan yang ingin dilindungi.	<ol style="list-style-type: none">1. Aplikasikan 1 (satu) lapis Jordex PU88 dengan pengenceran 10% air bersih sebagai cat dasar. Gunakan Alkali Wall Sealer White pada pengecatan ulang untuk hasil yang lebih baik.2. Lapiskan bagian yang retak atau sambungan dengan Kasa Penguat Anti-Bocor.3. Aplikasikan kembali 2 (dua) lapis Jordex PU88 tanpa pengenceran pada bagian tersebut.

KONDISI SELAMA PENGECAKAN

Hindari pengecatan pada suhu udara dibawah 10°C dan kelembaban udara lebih dari 85%. Suhu permukaan baja minimum harus 3°C diatas titik embun udara sekitar.

PANDUAN APLIKASI

Aplikasi untuk anti bocor dan daerah retak rambut	: 80 – 90 μ (DFT). 145 – 150 μ (WFT).
Aplikasi untuk pelindung dinding	: 40 – 50 μ (DFT). 70 – 90 μ (WFT).
Pelarut	: Air.
Pembersih	: Air.

Konvensional spray direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Kuas dan roll direkomendasikan untuk *stripe coating* dan area yang sulit dijangkau. Cara aplikasi yang sesuai diperlukan untuk mencapai ketebalan lapisan yang ditentukan.

DETAIL APLIKASI

Kuas/Roller	: 10 % lapisan pertama, 0 – 5% lapisan kedua dan ketiga.		
Air Spray	: 10 - 20% lapisan pertama, 5 – 10% lapisan kedua dan ketiga.		
Waktu Kering	Suhu Permukaan	25°C	30°C
	Kering Sentuh :	40 menit	30 menit
	Kering Keras :	110 menit	90 menit
Interval			25 menit
Pengecatan		2-3 jam	2-3 jam
Selanjutnya	:		2-3 jam

Catatan: Jika waktu pelapisan "diperpanjang", konsultasikan dengan Futanlux Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antar lapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman saja. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembaban udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dll. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.

REKOMENDASI SISTEM PENGECATAN

Sistem pengecatan berikut ini direkomendasikan untuk :

Cat Dasar:

Futanlux Alkali wall sealer

Cat Akhir:

JORDEX PU88

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi **Futanlux Paint**

KEMASAN

<u>Unit</u>	<u>Base</u>	
	<u>Volume</u>	<u>Ukuran Wadah</u>
4 Kg	4 L	4 L
20 Kg	20 L	20 L

PENYIMPANAN

Umur Simpan: Base : 36 bulan (25 °C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.

INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN KERJA

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalaakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Futanlux Paint untuk saran lebih lanjut

DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Futanlux Paint. Pengguna dapat berkonsultasi dengan Futanlux Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna.

Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Futanlux Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Futanlux Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Futanlux Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Futanlux Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Futanlux Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Futanlux Paint berhak mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Futanlux Paint versi terbaru dari lembar data ini.

Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.